

发货日期	11.07.2019	发货单	26583145
申请号码	YC1907451WK/	申请日期	08.07.2019
订单号码	8308767 / 000001 / 08.07.2019	客户编号	90148004
		Fax	20-32218192

广州亚创化工有限公司
 广州市天河区东圃一横路90号303房
 510660 GUANGZHOU

ELASTOSIL® LR 3038/30 K1 A CN
 液体硅橡胶

制订日期: 11.07.2019

物料	60111124	批号	ZR16790	净重	60.000 kg	生产日期	31.05.2019	最佳使用期截止于	25.02.2020
----	----------	----	---------	----	-----------	------	------------	----------	------------

技术指标	检测方法/检测条件	单位	测定值	最低值	最高值
剪切速率1时 A组份的动力学旋转粘度	DIN EN ISO 3219/ 25 °C	mPa.s	784000	0	2000000
剪切速率1时 B组份的动力学旋转粘度	DIN EN ISO 3219/ 25 °C	mPa.s	751000	0	2000000
密度	DIN EN ISO 1183-1 A /23 °C / in water	g/cm3	1.10	1.09	1.13
邵尔A硬度	ISO 7619-1 ShA / 23 °C / t = 6 mm	nounit	32	28	36
拉伸强度	ISO 37 Type 1 / 23 °C / t = 2 mm	N/mm2	9.2	7.0	-
断裂伸长率	ISO 37 Type 1 / 23 °C / t = 2 mm	%	694	450	-
撕裂强度	DIN ISO 34-1-A / 23 °C / t = 2 mm	N/mm	33	25	-
A组份的颜色比对	appearance of transparent liquid rubber	-	positive	-	-
B组份的颜色比对	appearance of transparent liquid rubber	-	positive	-	-

A:B = 1:1, Cure: 5 min/ 165 °C, post cured: 4 h/ 200 °C

Wacker Chemicals (China) Co. Ltd.
 Business Division Silicones
 Quality Management Ella Zhang
 Telefax: +86 512 8162 5082

这张证书是机器签发的, 没有签名是有效的。

考虑到运输和中间储藏条件等无法控制的因素的可能影响, 以上数据并不免除采购方在收到产品后立即检验产品质量的义务。产品的销售符合双方签署的框架协议(如销售协议、代理协议、分销协议)。